



Becker Acroma



FICHE TECHNIQUE

TEINTES HYDRO ALCOOLIQUES SERIE ECM/S

DOMAINE D'UTILISATION

Les teintes hydroalcooliques série ECM/S sont des produits liquides prêts à l'emploi applicables à la main avec une éponge ou un chiffon, à la brosse ou au pistolet avec ou sans essuyage. Elles s'utilisent pour mettre en valeur des bois de toutes essences destinés à l'ameublement ou à l'agencement intérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Viscosité : 30'' ± 3'' à 20°C en AFNOR 2,5

APPLICATION

Avant l'application de la teinte, s'assurer :

- De la qualité et de la constance du ponçage et du bon dépoussiérage : grain conseillé : 150-180.
- De la propreté, de l'absence de pollution (type silicone, paraffine, cire...) et de tache de colle.
- De la bonne hygrométrie du bois (inférieure à 12%).

Application :

L'application est à effectuer à la main avec une éponge ou un chiffon, à la brosse ou au pistolet avec ou sans essuyage.

SECHAGE

Prévoir 1 heure de séchage minimum à température ambiante (20°C) avant recouvrement.

RECOUVREMENT

Après séchage, la teinte doit être recouverte par un système de finition généralement constitué par une couche de vernis de fond et une couche de vernis de finition. On peut utiliser différentes familles de produits comme les cellulosiques et les polyuréthanes qui sont les plus courantes.

DILUTION

Toutes les teintes hydroalcooliques série ECM/S sont miscibles entre elles. Si l'on souhaite diluer, on utilise soit de l'eau, soit la teinte ECM/S incolore référencée 80/8417 qui permet une meilleure conservation dans le temps.

CONSERVATION

Un an dans l'emballage d'origine non ouvert.

Les conditions particulières de préparation et d'emploi des supports et des produits échappant à notre contrôle, les indications générales de nos notices techniques ne sont données qu'à titre indicatif et sans garantie.

Les renseignements donnés sont issus d'expériences pratiques menés en laboratoire.