



## Fiche Technique

<b>PRODUIT</b>	<b>LEC201 - 204</b>	
<b>DENOMINATION</b>	<b>FINITION CELLULOSIQUE UTILISATION GENERALE</b>	
<b>DOMAINE D'UTILISATION</b>	Cette série de vernis de différentes matités est destinée à la finition du meuble.	
<b>CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES</b>		
Densité	0,918 kg/l ± 0.010	
Extrait sec 1 <sup>er</sup> composant	22 % ± 1 %	
Viscosité (Coupe FORD 4)	35 " ± 2 "	
<b>CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PREPARE</b>		
Brillance	LEC201      57 ± 2 gloss LEC202      41 ± 2 gloss LEC203      30 ± 2 gloss LEC204      16 ± 2 gloss	
<b>APPLICATION</b>	<b>QUANTITE</b>	<b>DILUTION</b>
Pistolet	100 – 120 gr/m <sup>2</sup>	5% – 15%
Rideau	120 – 150 gr/m <sup>2</sup>	0 – 10 %
<b>CARACTERISTIQUES DU PRODUIT APPLIQUE</b>		
Séchage hors poussière à 20°C	10 – 15 mn	
Sec au toucher à 20°C	45 mn – 1h	
Sec en profondeur à 20°C	2 – 3 h	



## Fiche Technique

### NOTA

- Lors de périodes particulièrement chaudes il est conseillé de diluer avec 5 à 10 % de LTC 40 additif retarder
- La viscosité des produits cellulaires a tendance à diminuer dans le temps.
- Les vernis de la série LEC 201 sont applicables sur des fonds cellulaires, polyuréthanes, UV préalablement poncés.
- Les vernis de la série LEC 201 peuvent être mélangés entre eux pour obtenir toutes matières intermédiaires.
- Lors de périodes particulièrement humides il est conseillé de diluer avec 2 à 3 % de LTC 5 additif antiblanchiment.
- Bien agiter le produit avant utilisation afin d'obtenir une matière homogène.

### CONSERVATION

12 mois

### CONDITION DE STOCKAGE

Conserver à une température non supérieure à 30°C et non inférieure à 5°C

Date d'émission: 03 / 2014

Révision n° 6

TRES IMPORTANT : Le résultat final d'un cycle de vernissage dépend de la qualité du produit, mais aussi de nombreux autres facteurs tels que : les conditions environnementales, la qualité du support et de la chaîne d'application, le respect du cycle défini, l'utilisation correcte du produit, etc. Notre entreprise, ne pouvant assurer le contrôle de tous ces paramètres dépendant de l'utilisateur, ne pourra être tenue pour responsable du résultat final découlant de l'emploi de ses produits. Notre entreprise offre en revanche une garantie maximale concernant la constance des caractéristiques physico-chimiques de nos produits dans la limite des tolérances et des données indiquées dans nos fiches techniques. Nous nous engageons à remplacer immédiatement le produit dans le cas où ces caractéristiques ne correspondraient pas à ce qui a été déclaré. Toutefois, le résultat final incombera exclusivement à l'utilisateur, lequel devra s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins et que des conditions particulières environnementales, d'application ou spécificités du support ne requièrent pas de modifications substantielles d'utilisation. D'autre part, pour les cycles de vernissage industriels, une marge de 5% est considérée dans les normes, donc non imputable à la qualité de nos produits. Les données de la présente fiche technique sont relevées à 20°C et à 70% H.R. Toutes nos fiches techniques sont datées et numérotées. Veuillez vérifier auprès de nos services si la version en votre possession est bien celle en vigueur. Afin d'obtenir les meilleurs résultats d'application, nous rappelons les conditions optimales à respecter dans la mesure du possible : température ambiante 18-22°C, humidité de l'air ambiant 65-70%, humidité du support 8-14%. A conserver dans un lieu frais et ventilé : utiliser des instruments anti-étincelles et ne pas fumer pendant la manipulation et le transfert. L'utilisateur doit respecter les normes d'hygiène et se reporter à la Fiche de données de sécurité pendant l'application du produit. Pour de plus amples informations s'adresser à :

MILESI Vernis sa  
P. A. de la Croix Blanche

11 rue Lucien Sampaix - BP 108  
91704 Ste Geneviève des Bois  
tél. : 01 60 15 93 44  
fax : 01 69 04 69 29

capital : 686.020,57 euros  
SIREN : B 311. 147.631

Site Web : WWW. milesi.com  
e-mail : [milesi@milesi.fr](mailto:milesi@milesi.fr)